



1160 0030 0



1160 0041 0



1160 0040 0



1160 0042 0



1160 0031 0



1160 0081 0



1160 0080 0



1160 0052 0



1160 0001 0




1160 0003 0



1160 0002 0



1160 0025 0



1160 0064 0




1160 0060 0



1160 0061 0



1160 0062 0



1160 0015 0




1160 0071 0



1160 0070 0




1160 0072 0




1160 0011 0



1160 0013 0



1160 0012 0



1160 0010 0

Elastyczna wykładzina homogeniczna
Flexible homogeneous floor covering
Эластичное гомогенное покрытие для пола

Norma 43

Lata gwarancji / Warranty period (years) / Срок гарантии (годы)	15		
Zabezpieczenie powierzchni / Surface protection / Защита поверхности	Poliuretan PUR / Polyurethane PUR / Полиуретан PUR		
Certyfikat Zgodności WE / EC-Certificate of Conformity / Сертификат Соответствия ЕС	PN-EN 14041	1488-CPD-0017/W	
Klasyfikacja użytkowania / Usability class / Классификация по эксплуатации	PN-EN 649+PN-EN 685	34 / 43	
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień / Reaction to fire / Классификация по огнеупорности	PN-EN 13501-1	B _f -s1	
Ocena higieniczna / Hygiene attest / Гигиеническая оценка	- - - -	Pozytywna / Pass / Положительная	
Zachowanie elektryczne/ Electrical properties/ Электропроводимость	PN-EN 14041	Antystatyczna i rozpraszająca / Astatic and dissipating / Антистатическое и рассеивающее	
Rezystancja elektryczna / Electrical resistance / Активное сопротивление	PN-EN 1081	≤ 10 ⁹	
Napięcie elektrostatyczne / Electrostatic voltage / Электростатическое напряжение	PN-EN 1815	≤ 2 kV	
Odporność na poślizg / Slip resistance / Стойкость к скольжению	PN-EN 14041	Klasa DS / Class DS / Класса DS	
Dynamiczny współczynnik tarcia (wzdłuż / w poprzek) / Dynamic coefficient of friction (along / cross) / Динамический коэффициент трения (вдоль / поперёк)	PN-EN 13893	0,37 / 0,34	
Grubość całkowita / Total thickness / Общая толщина	PN-EN 428	mm	2,0
Grubość warstwy użytkowej / Thickness of wear layer / Толщина эксплуатационного слоя	PN-EN 429	mm	2,0
Ciężar / Weight / Вес	PN-EN 430	kg/m ²	2,6
Szerokość rulonu / Roll width / Ширина рулона	PN-EN 426	m	2
Długość rulonu / Roll length / Длина рулона	PN-EN 426	m	20
Odporność na ścieranie / Wear resistance / Прочность на истирание	PN-EN 660-1	-	Grupa T / Group T / Группа T
Wgniecenie resztkowe / Residual indentation / Прочность на вдавливание	PN-EN 433	mm	≤0,1
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła / Dimensional stability after exposure to heat / Стабильность размеров по воздействию тепла	PN-EN 434	%	≤0,4
Zwijanie się po działaniu ciepła / Curling after exposure to heat / Сворачиваемость по воздействию тепла	PN-EN 434	mm	≤8
Odporność na światło / Light resistance / Светостойкость	PN-ISO 105-B02	-	≤6
Elastyczność / Flexibility / Эластичность	PN-EN 435	-	Dobra / Good / Хорошая
Odporność chemiczna / Chemical resistance / Химическая стойкость	PN-EN 423	-	Dobra / Good / Хорошая
Odporność na mikroorganizmy / Resistance to microorganisms / Стойкость к воздействию микроорганизмов	PN-EN ISO 846	-	Tak / Yes / Да
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach / Resistance to impact of wheeled chair / Прочность на воздействие стулья на роликах	PN-EN 425	-	Dobra / Good / Хорошая
Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym / Possibility to install in rooms with floor heating / Возможность применения в помещениях с «теплым» полом			Tak / Yes / Да